



Паркетти-Ясся морилка


Паркетти-Ясся морилка



ТИП	Водоразбавляемая акрилатная морилка.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для морения отшлифованных поверхностей под лак для пола "Паркетти-Ясся". Чтобы убедиться в правильности выбора материала для конкретной деревянной поверхности, рекомендуется сделать пробную выкраску. Не рекомендуется применять, например, на поверхности из алмазной сосны, дымчатого дуба и коричневого бука.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для паркетных и дощатых полов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Базис	EP
Цвета	По каталогу Tikkurila "Колеруемые лаки для интерьеров".
Цветовые каталоги	Каталог цветов Колеруемые лаки
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	15-20 м ² /л при нанесении кистью, 20-25 м ² /л при нанесении флотексным шпателем.
Тара	0,9 л и 2,7 л.
Растворитель	Вода
Соотношения смешивания	При необходимости, разбавляется водой.
Способ нанесения	Наносится флотексным шпателем или широкой кистью по направлению волокон дерева.
Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %	От пыли – около часа. Следующий слой морилки можно наносить через 3–4 часа. Покрытие лаком для пола "Паркетти-Ясся" можно производить через 3-4 часа после нанесения второго слоя морилки.
Сухой остаток	Ок. 10%.
Плотность	1,0 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	303 6404
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Паркетти-Ясся морилка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха и поверхности должна быть +15–20 °С и относительная влажность воздуха –30–80 %.
Предварительная подготовка	Шлифовка и заделка Отшлифовать пол по направлению волокон древесины или света от окна (шлифовальной бумагой № 100 или 120). Тщательно удалить пыль от шлифовки пылесосом. Для достижения особенного гладкого конечного результата, пол рекомендуется слегка увлажнить, например, тряпкой или губкой. После высыхания отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна (шлифовальная бумага № 230 или механически шлифовальной сеткой).
Морение	Морение нового необработанного ранее пола: Перед применением морилку "Паркетти-Ясся" тщательно перемешать, взбалтывая, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работ. Произвести пробную выкраску на незаметной участке для проверки цвета. На окончательный цвет обработанной поверхности влияют порода, твердость и первоначальный цвет древесины и количество нанесенных слоев. Наносить тонким слоем флотексным шпателем по направлению волокон древесины. Работу рекомендуется тщательно планировать, чтобы было возможно наносить морилку непрерывно от края к краю обрабатываемой поверхности. Дощатые полы можно морить кистью по одной доске зараз. Наносить второй слой морилки через 3–4 часа после нанесения первого. Мореный пол покрывают лаком для пола "Паркетти-Ясся" через 3–4 часа после нанесения второго слоя морилки.
Лакирование поверхности	Лакировку произвести лаком для пола "Паркетти-Ясся" в соответствии с инструкциями по применению. См. техническую спецификацию на лак для пола "Паркетти-Ясся". Мореную поверхность необходимо всегда защищать лакировкой.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть водой. Слегка затвердевшую морилку рекомендуется удалить с помощью моющего средства для кистей "Пенсселипесу".
Уход	Мореная и лакированная поверхность достигает своей износостойкости в течение примерно одной недели после обработки. Избегать очистки поверхности в данный период. Поверхность можно очищать мягкой щеткой или тканью. Загрязненную поверхность можно очищать мягкой тканью или губкой, смоченными в нейтральных (рН 6–8) моющих средствах.
ОХРАНА ТРУДА	Материал не классифицирован как опасный. На материал имеется паспорт техники безопасности.  Паспорт техники безопасности
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.
ТРАНСПОРТИРОВКА	VAK/ADR -

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб,

Паркетти-Ясся морилка

нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru